

**THECNICAL DATA / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Drying / Secado		Firing / Cocción			
Humidity / Humedad	Shrinkage / Contracción	°C	Lost w. / pérdida peso	water absortion / absorción agua	shrinkage / contracción
22%	3,75%	1020	16,71%	19,00%	30,00%

**PRODUCT RANGE / GAMA DE PRODUCTO**



**EXPANSION COEFFICIENT/ COEFICIENTE DILATACION**

	x10 -7 °c -1
α (25-300)	71,87
α (300-500)	90,26
α (500-650)	123,39

**DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN**

White clay	Pasta blanca
Firing temperature: 980-1020 °C. Biscuit: 970°C	Temperatura de cocción: 980-1020°C. Temperatura biscuit: 970°C
Excellent drying & firing glaze behavior . Ideal for once and twice firing.	Excelente comportamiento con los esmaltes, tanto en mono-cocción como en bi-cocción.
Available; (smooth)	Disponibile; (sin chamota)
Smooth Very white earthenware clay with great plasticity. Ideal for throwing or the work with machines.	Pasta cerámica de cocción muy blanca. Textura muy fina y fácil de trabajar. Ideal para el torneado, estampado o el trabajo con maquinas, por su gran plasticidad.