Argiles Bisbal

110S- REFRAC

THECNICAL DATA / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

drying/secado		firing / cocción			
Humidity Humedad	Shrinkage Contracción	ºC	l. weight perdida peso	Absorción de agua Water Absorption	Contracción Shrinkage
20%	6,69%	980ºC	5,42%	12,10%	0.50%

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICIÓN QUÍMICA

SiO2	AL2O3	TiO2	Fe2O3	CaO	MgO	Na2O	K2O	P2O5	CaCO3	CO2 d.
59,25%	21,78%	0,20%	4,48%	0,66%	0,24%	4,77%	3,13%	0,10%	0,82%	0,36%

ARGILES BISBAL, S.L. - Pl. Ind. sector V Av. del Puntuí s/n - 17121 Corça (Girona) Spain.

Firing temperature /Temperatura Cocción: 950-980 ºC

110S- REFRAC

PRODUCT RANGE / GAMA DE PRODUCTO

1020ºC

Method	Técnica
Throwing Press machine Cast press	Torneado Prensa metálica Prensa molde

Smooth 110S sin chamota

**110s throwing /torno (C-22%) machine /prensa metalica(F-17%) pressing/prensa molde escayola(E-19%)*

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

Red clay, direct flame
Ideal for caseroles, oven plates and tajines.

Pasta roja, llama directa
Perfecta para cazuelas, platas de horno y tajins.

Firing temperature: 950-980 ºC.

Temperatura de cocción: 950-980ºC.

Available;
(smooth)

Disponible;
(sin chamota)

Smooth red earthenware ideal for pieces that have to stand direct flame (caseroles, tagines, etc.)

Pasta ceràmica roja de textura lisa especial para llama directa. (cazuelas, tagine, etc.)

It has a rather low linear thermal expansion coefficient.
Very resistant at thermal shock.

Con bajo coeficiente de dilatación.
Muy resistente al choque térmico.

www.argilesbisbal.com t. 972641087 / 0034972644815 info@argilesbisbal.com