

BLC

980 - 1050 °C



Arcilla de loza muy blanca y lisa de gran plasticidad.
Excelente comportamiento en el secado, también con esmaltes y engobes.
Temperatura de cocción: 980-1020 °C. bizcochado: 1000°C
Ideal para torneado, prensa, modelado...

FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	3,75%	1020°C	16,71%	19,00%	0,30%

COEFICIENTE DE DILATACIÓN

α (48.1°C-500°C)78.7x10⁻⁷°C⁻¹