

**BLH**

**980 - 1050 °C**



Arcilla de loza blanco perla y lisa de gran plasticidad.  
 Excelente comportamiento en el secado, también con esmaltes y engobes.  
 Temperatura de cocción: 980-1020 °C. bizcochado: 1000°C  
 Ideal para torneado, prensa, modelado...

## FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	4,25%	1020°C	16,71%	19,00%	1,30%

## COEFICIENTE DE DILATACIÓN

$\alpha$  (48.1°C-500°C) .....80x10<sup>-7</sup>°C<sup>-1</sup>