

BLH CH 0-0,5 mm

980 - 1050 °C



Arcilla de loza blanco perla chamotada 0-0,5 mm.
 Excelente comportamiento en el secado, también con esmaltes y engobes.
 Temperatura de cocción: 980-1020 °C. bizcochado: 1000°C
 Ideal para modelado y moldeado.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	4,25%	1020°C	16,71%	19,00%	1,30%

COEFICIENTE DE DILATACIÓN

α (48.1°C-500°C)80x10⁻⁷°C⁻¹