

GBCH 0-0,2 mm

1280 - 1300 °C



Gres refractario blanco con chamota de 0-0,2 mm.
 Temperatura de cocción: 1280°C- 1300°C.
 De agradable textura. Excelente para el torno, modelado y raku.
 Perfecta para profesionales y amateurs.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción			
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción	
22%	6,50%	1280°C	6,33%	0,50%	4,04%	

COEFICIENTE DE DILATACIÓN

(25-500°C) $50.9 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$