

GRESBAL

1020-1050 °C



Gres rojo para baja temperatura.
 Destinada a cerámica artística, decorativa y de mesa.
 Muy plástica y fácil de trabajar.
 Ideal para torneado y modelado.
 Formatos de 12,5 kg plastificado y 20 kg a granel.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	5,00%	1000		6,00%	7,00%
		1080		2,00%	9,00%

COEFICIENTE DE DILATACIÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA

SiO₂ Al₂O₃ TiO₂ Fe₂O₃ CaO MgO NaO K₂O P₂O₅ P.P.C. CaCO₃ CO₂ d.