

**BLC****980 - 1050 °C**

Terre de faïence très blanche et lisse d'une grande plasticité.  
Excellent comportement au séchage, également avec  
glaçures et engobes. Idéale pour le modelage, le tournage et l'estampage...

### **FICHE TECHNIQUE**

Sec		Cuit			
Humidité	Retrait	°C	Perte au Feu	Absorption d'eau	Retrait
22%	3,75%	1020°C	16,71%	19,00%	0,30%

### **COEFFICIENT DILATATION**

78.7x10<sup>-7</sup>°C<sup>-1</sup> (48.1°C-500°C)