

**BLH****980 - 1050 °C**

Terre de faïence blanc perle et lisse d'une grande plasticité.  
Excellent comportement au séchage, même avec les émaux et les engobes. Idéale  
pour le modelage, le tournage et l'estampage...

### **FICHE TECHNIQUE**

Sec		Cuit			
Humidité	Retrait	°C	Perte au Feu	Absorption d'eau	Retrait
22%	4,25%	1020°C	16,71%	19,00%	1,30%

### **COEFFICIENT DILATATION**

80x10<sup>-7</sup>°C<sup>-1</sup> (48.1-500°C)