

CBH**980 - 1050 °C**

Pasta calcárea.

De color rosa/beige, dependiendo de la temperatura y la atmósfera del horno.

Destinada a cerámica artística, mesa y decorativa.

Ideal para torneado y modelado.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	7,50%	1000		10,80%	0,40%

COEFICIENTE DE DILATACIÓN

72.5x10⁻⁷°C⁻¹ (25-500°C)