


CBP

980 - 1050 °C



Pasta calcárea.

De color rosa/beige, dependiendo de la temperatura y la atmósfera del horno.

Destinada a cerámica artística, mesa y decorativa.

Ideal para torneado y modelado.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	6,90%	950		21,00%	0,28%
		1000		14,50%	0,28%
		1100		13,00%	0,35%

COEFICIENTE DE DILATACIÓN

72.1x10⁻⁷°C⁻¹ (25-500°C)