

CBP**980 - 1050 °C**

Pâte calcaire. Rose/beige, en fonction de la température et atmosphère du four.
Destiné à la céramique artistique, de table et décoratif.
Idéal pour le tournage et le modelage.

FICHE TECHNIQUE

Sec			Cuit		
Humidité	Retrait	°C	Perte au Feu	Absorption d'eau	Retrait
22%	6,90%	950		21,00%	0,28%
		1000		14,50%	0,28%
		1100		13,00%	0,35%

COEFFICIENT DILATATION

72.1x10⁻⁷°C⁻¹ (25-500°C)