

**EXP2****980 - 1050 °C**

Pâte ferrugineuse pour des cycles de cuisson rapides.  
Excellent comportement au séchage également avec des émaux et des engobes.  
Destiné à la céramique industrielle et à la fabrication de terrines.

### **FICHE TECHNIQUE**

| Sec      |         | Cuit   |              |                  |         |
|----------|---------|--------|--------------|------------------|---------|
| Humidité | Retrait | °C     | Perte au Feu | Absorption d'eau | Retrait |
| 19%      |         | 1020°C | 8,60%        | 12,76%           | 0,55%   |

### **COEFFICIENT DILATATION**

31.81 x10<sup>-7</sup>°C<sup>-1</sup> (48.1-400°C)