

FB CH 0-0,5 mm**980 - 1020 °C**

Pasta negra de manganeso con chamotada de 0-0,5 mm.
Excelente comportamiento en el secado, también con esmaltes y engobes.
Destinada a cerámica artística y decorativa.
Muy plástica y fácil de trabajar.
Ideal para moldeado y modelado.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	6,00%	1000	8,00%	12,70%	0,80%

COEFICIENTE DE DILATACION

77.3x10⁻⁷°C⁻¹ (48.1-500°C)