

FB**980 - 1020 °C**

Pasta negra de manganeso
Excelente comportamiento en el secado, también con esmaltes y engobes.
Destinada a cerámica artística, decorativa y de mesa.
Muy plástica y fácil de trabajar.
Ideal para torneado y modelado.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	6,00%	1000	8,00%	13,25%	0,80%

COEFICIENTE DE DILATACION

77.3x10-7°C-1 (48.1-500°C)