

FP CH 0-0,5 mm

980 - 1050 °C



Pasta ferruginosa con chamota 0-0,5 mm
Excelente comportamiento en el secado, también con esmaltes y engobes.
Destinada a cerámica artística, decorativa, jardinería y escultura.
Ideal para modelado.
Muy plástica y fácil de trabajar.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	4,50%	1000°C	12,79%	12,76%	0,80%

COEFICIENTE DE DILATACIÓN

72.2x10⁻⁷°C⁻¹ (48.1-500°C)