

**FP CH 0-1,5 mm****980 - 1050 °C**

Pasta ferruginosa con chamota 0-1,5 mm  
Excelente comportamiento en el secado, también con esmaltes y engobes.  
Destinada a cerámica artística, decorativa, jardinería y escultura.  
Ideal para modelado.  
Muy plástica y fácil de trabajar.

### **FICHA TECNICA**

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	5,5-6%	1020°C	8,60%	12,76%	0,55%

### **COEFICIENTE DE DILATACIÓN**

74.1x10<sup>-7</sup>°C<sup>-1</sup> (48.1-500°C)