

GEN

980 - 1050 °C



Pasta roja autóctona de nuestra zona. Uno de los motivos por los que La Bisbal d'Empordà y comarca sea uno de los grandes núcleos ceramista actuales. Perfecta para talleres de arte y escuelas. De textura muy plástica y fácil de trabajar.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción			
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción	
22%	5,50%	950°C	7,70%	15,25%	0,80%	
19%	3,50%	1000°C		14,76%	0,90%	
		1050°C		12,79%	1,00%	

COEFICIENTE DE DILATACIÓN

67,8×10⁻⁷°C⁻¹ (48.1-500°C)

COMPOSICIÓN QUÍMICA

SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	NaO	K ₂ O	P ₂ O ₅	P.P.C.	CaCO ₃	CO ₂ d.
60,25%	17,00%	0,75%	5,35%	1,87%	1,58%	0,52%	3,42%	2,00%			