

**GTA CH 0-0,2 mm****1280 - 1300 °C**

Gres refractario, color tostado, con chamota de 0-0,2 mm.  
Temperatura de cocción: 1280°C- 1300°C.  
De agradable textura. Excelente para el torno, modelado y raku.  
Perfecta para profesionales y amateurs.

**FICHA TECNICA**

| Secado  |             |        | Cocción         |                   |             |  |
|---------|-------------|--------|-----------------|-------------------|-------------|--|
| Humedad | Contracción | °C     | Perdida de peso | Absorción de agua | Contracción |  |
| 22%     | 6,50%       | 1280°C | 6,33%           | 8,50%             | 4,04%       |  |

**COEFICIENTE DE DILATACIÓN** $50.9 \times 10^{-7} \text{°C}^{-1} (25-500 \text{°C})$