

GTA CH 0-0,5 mm**1280 - 1300 °C**

Gres refractario, color tostado, con chamota de 0-0,5 mm.
Temperatura de cocción: 1280°C- 1300°C.
De agradable textura. Excelente para modelado, escultura y raku.
Perfecta para profesionales y amateurs.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción			
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción	
22%	6,00%	1280°C	6,33%	7,60%	4,00%	

COEFICIENTE DE DILATACIÓN55.7x10⁻⁷°C⁻¹ (25-500°C)