

GTA CH 0-1,5 mm

1280 - 1300 °C



Gres refractario, color tostado, con chamota de 0-1,5 mm.
Temperatura de cocción: 1280°C- 1300°C.
De agradable textura. Excelente para escultura de gran formato y murales.
Perfecta para profesionales y amateurs.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	6,00%	1280		8,50%	5,10%

COEFICIENTE DE DILATACIÓN

$50.7 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ (25-500°C)