

## REFRAC

950 - 980 °C



Pasta ferruginosa de bajo coeficiente de dilatación.  
Perfecta para cazuelas, fuentes de horno y Tajíns.  
Textura lisa, especial para llama directa.

### FICHA TECNICA

Secado			Cocción			
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción	
22%	8,00%	950	5,42%	12,10%	1,20%	

### COEFICIENTE DE DILATACIÓN

$40.0 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  (25-500°C)