

FSN**1020 - 1080 °C**

Pasta negra

Excelente comportamiento en el secado, también con esmaltes y engobes.

Destinada a cerámica artística, decorativa y de mesa.

Muy plástica y fácil de trabajar.

Ideal para torneado y modelado.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
25%	6,00%	1020	7,00%	8,90%	2,30%

COEFICIENTE DE DILATACION