

BLC CH 0-0,5 mm**980 - 1050 °C**

Terre de faïence blanc perle avec chamote 0-0,5 mm d'une grande plasticité. Excellent comportement au séchage, même avec les émaux et les engobes. Idéale pour le modelage, le tournage et l'estampage...

FICHE TECHNIQUE

Sec		Cuit			
Humidité	Retrait	°C	Perte au Feu	Absorption d'eau	Retrait
22%	4,25%	1020°C	16,71%	19,00%	1,30%

COEFFICIENT DILATATION

C80x10-7°C-1 (48.1-500°C)