

BLC

980 - 1050 °C



Arcilla de loza muy blanca y lisa de gran plasticidad.
Excelente comportamiento en el secado, también con esmaltes y engobes.
Temperatura de cocción: 980-1020 °C. bizcochado: 970°C
Ideal para torneado, prensa, modelado...

FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	3,75%	1020°C	16,71%	19,00%	0,30%

COEFICIENTE DE DILATACIÓN

78.7x10⁻⁷°C⁻¹ (48.1°C-500°C)

COMPOSICIÓN QUÍMICA

SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	NaO	K ₂ O	P ₂ O ₅	PF 1000°C
52,28%	15,22%	0,74%	0,48%	8,72%	4,56%	0,07%	2,74%	19,00%	15,01%