

## BLC

980 - 1050 °C



Argila de pisa molt blanca i llisa de gran plasticitat.  
Excel·lent comportament a l'assecat, també amb esmalts i engalbes.  
Temperatura de cocció: 980-1020°C. pa de pessic: 970°C  
Ideal per a tornejat, premsa, modelatge...

### FITXA TÈCNICA

| Sec     |            |        |               | Cocció           |            |
|---------|------------|--------|---------------|------------------|------------|
| Humitat | Contracció | °C     | Pèrdua de pes | Absorció d'aigua | Contracció |
| 22%     | 3,75%      | 1020°C | 16,71%        | 19,00%           | 0,30%      |

### COEFICIENT DE DILATACIÓ

78.7x10<sup>-7</sup>°C<sup>-1</sup> (48.1°C-500°C)

### COMPOSICIÓ QUÍMICA

| SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | TiO <sub>2</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO   | MgO   | NaO   | K <sub>2</sub> O | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | PF 1000°C |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------------------------------|-----------|
| 52,28%           | 15,22%                         | 0,74%            | 0,48%                          | 8,72% | 4,56% | 0,07% | 2,74%            | 19,00%                        | 15,01%    |