

CBH**980 - 1050 °C**

Pâte calcaire. Rose/beige, en fonction de la température et atmosphère du four.
Destiné à la céramique artistique, de table et décoratif.
Idéal pour le tournage et le modelage.

FICHE TECHNIQUE

Sec			Cuit		
Humidité	Retrait	°C	Perte au Feu	Absorption d'eau	Retrait
22%	7,50%	1000		10,80%	0,40%

COEFFICIENT DILATATION

72.5x10⁻⁷°C⁻¹ (25-500°C)