

CBH**980 - 1050 °C**

Pasta calcària.

De color rosa/beig, depenent de la temperatura i l'atmosfera del forn.

Destinada a ceràmica artística, taula i decorativa.

Ideal per a tornejat i modelatge.

FITXA TÈCNICA

Sec			Cocció		
Humitat	Contracció	°C	Pèrdua de pes	Absorció d'aigua	Contracció
22%	7,50%	1000		10,80%	0,40%

COEFICIENT DE DILATACIÓ

72.5x10⁻⁷°C⁻¹ (25-500°C)