

CBP

980 - 1050 °C



Pasta calcària.

De color rosa/beig, depenent de la temperatura i l'atmosfera del forn.

Destinada a ceràmica artística, taula i decorativa.

Ideal per a tornejat i modelatge.

FITXA TÈCNICA

Sec			Cocció		
Humitat	Contracció	°C	Pèrdua de pes	Absorció d'aigua	Contracció
22%	6,90%	950		21,00%	0,28%
		1000		14,50%	0,28%
		1100		13,00%	0,35%

COEFICIENT DE DILATACIÓ

72.1x10⁻⁷°C⁻¹ (25-500°C)