

**FP CH 0-0,2 mm****980 - 1050 °C**

Pasta ferruginosa con chamota 0-0,2 mm  
Excelente comportamiento en el secado, también con esmaltes y engobes.  
Destinada a cerámica artística, decorativa y de mesa.  
Muy plástica y fácil de trabajar.  
Ideal para torneado, prensa, modelado...

### **FICHA TECNICA**

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	5,50%	950°C	8,60%	12,79%	0,20%

### **COEFICIENTE DE DILATACIÓN**

64.62x10<sup>-7</sup>°C<sup>-1</sup> (48.1-500°C)