

FP CH 0-0,2 mm**980 - 1050 °C**

Pâte ferrugineuse avec chamotte 0-0,2 mm.
Excellent comportement au séchage également avec des émaux et des engobes.
Destiné à la céramique artistique, décorative et de table.
Très plastique et facile à travailler.
Idéale pour le tournage main, le calibrage et le pressage moule plâtre...

FICHE TECHNIQUE

Sec			Cuit		
Humidité	Retrait	°C	Perte au Feu	Absorption d'eau	Retrait
22%	5,50%	950°C	8,60%	12,79%	0,20%

COEFFICIENT DILATATION

64.62x10⁻⁷°C⁻¹ (48.1-500°C)