

## FP CH 0-0,5 mm

980 - 1050 °C



Pasta ferruginosa amb xamota 0-0,5 mm  
Excel·lent comportament a l'assecat, també amb esmalts i engalbes.  
Destinada a ceràmica artística, decorativa i de taula.  
Molt plàstica i fàcil de treballar.  
Ideal per a torneja, premsa, modelatge...

### FITXA TÈCNICA

| Secat   |            |        |               | Cuit             |            |
|---------|------------|--------|---------------|------------------|------------|
| Humitat | Contracció | °C     | Pèrdua de pes | Absorció d'aigua | Contracció |
| 22%     | 4,50%      | 1000°C | 12,79%        | 12,76%           | 0,80%      |

### COEFICIENT DE DILATACIÓ

72.2x10<sup>-7</sup>°C<sup>-1</sup> (48.1-500°C)