


FP
980 - 1050 °C


Pasta ferruginosa.

Excel·lent comportament a l'assecat, també amb esmalts i engalbes.

Destinada a ceràmica artística, decorativa i de taula.

Molt plàstica i fàcil de treballar.

Ideal per a torneja, premsa, modelatge...

Formats de 12,5 kg plastificat i 20 kg a granel.

Temperatura de biscuit 950°C

FITXA TÈCNICA

Secat			Cuit		
Humitat	Contracció	°C	Pèrdua de pes	Absorció d'aigua	Contracció
22%	5,50%	950°C	8,60%	12,79%	0,20%
19%	3,50%	1000°C		12,76%	0,44%
		1050°C		10,25%	0,55%

COEFICIENT DE DILATACIÓ

64.62x10⁻⁷°C⁻¹ (48.1-500°C)