FSN

10200 - 1080 ºC

Pâte noire.
Excellent comportement au séchage, même avec les émaux et les engobes.
Destiné à la céramique artistique, décorative et de table. Très plastique et facile à travailler.
Idéal pour le tournage et le modelage.

FICHE TECHNIQUE

Sec		Cuit			
Humidité	Retrait	ºC	Perte au Feu	Absorption d'eau	Retrait
25%	6,00%	1020	7,00%	8,90%	2,30%

COEFFICIENT DILATATION

ARGILES BISBAL, S.L.
17121 CORÇA (Girona) - Spain
+34 972 641 087 - info@bisbalclays.com - www.bisbalclays.com