

FSN**980 - 1020 °C**

Pasta negra.
Excel·lent comportament a l'assecat, també amb esmalts i engalbes.
Destinada a ceràmica artística, decorativa i de taula.
Molt plàstica i fàcil de treballar.
Ideal per a tornejat i modelatge.

FITXA TÈCNICA

Sec				Cocció	
Humitat	Contracció	°C	Pèrdua de pes	Absorció d'aigua	Contracció
25%	6,00%	1020	7,00%	8,30%	2,30%

COEFICIENT DE DILATACIÓ