

EXP2**980 - 1050 °C**

Pasta ferruginosa para ciclos de cocción rápida.
Excelente comportamiento en el secado, también con esmaltes y engobes.
Destinada a cerámica industrial y envases.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción			
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción	
19%		1020°C	8,60%	12,76%	0,55%	

COEFICIENTE DE DILATACIÓN

31.81 x10⁻⁷°C⁻¹ (48.1-400°C)