

FB CH 0-0,5 mm

980 - 1020 °C



Pasta negra de manganès amb xamotada de 0-0,5 mm.
Excel·lent comportament a l'assecat, també amb esmalts i engalbes.
Destinada a ceràmica artística i decorativa.
Molt plàstica i fàcil de treballar.
Ideal per a modelat i modelatge.

FITXA TÈCNICA

Sec				Cocció	
Humitat	Contracció	°C	Pèrdua de pes	Absorció d'aigua	Contracció
22%	6,00%	1000	8,00%	12,70%	0,80%

COEFICIENT DE DILATACIÓ

77.3x10-7°C-1 (48.1-500°C)