

FB
980 - 1020 °C


Pasta negra de manganès
Excel·lent comportament a l'assecat, també amb esmalts i engalbes.
Destinada a ceràmica artística, decorativa i de taula.
Molt plàstica i fàcil de treballar.
Ideal per a tornejat i modelatge.

FITXA TÈCNICA

Sec				Cocció	
Humitat	Contracció	°C	Pèrdua de pes	Absorció d'aigua	Contracció
22%	6,00%	1000	8,00%	13,25%	0,80%

COEFICIENT DE DILATACIÓ

$77.3 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ (48.1-500°C)