


GBCH 0-0,2 mm

1280 - 1300 °C



Gres refractario blanco con chamota de 0-0,2 mm.
Temperatura de cocción: 1280°C- 1300°C.
De agradable textura. Excelente para el torno, modelado y raku.
Perfecta para profesionales y amateurs.

FICHA TECNICA

Secado			Cocción		
Humedad	Contracción	°C	Perdida de peso	Absorción de agua	Contracción
22%	6,50%	1280°C	6,33%	0,50%	4,04%

COEFICIENTE DE DILATACIÓN

50.9x10-7°C-1 (25-500°C)