


GBCH 0-0,2 mm**1280 - 1300 °C**

Gres refractari blanc amb xamota de 0-0,2 mm.
Temperatura de cocció: 1280°C-1300°C.
D'agradable textura. Excel·lent per al torn, modelatge i raku.
Perfecta per a professionals i amateurs.

FITXA TÈCNICA

Sec				Cocció	
Humitat	Contracció	°C	Pèrdua de pes	Absorció d'aigua	Contracció
22%	6,50%	1280°C	6,33%	0,50%	4,04%

COEFICIENT DE DILATACIÓ

50.9x10⁻⁷°C⁻¹ (25-500°C)