

GBCH 0-0,5 mm

1280 - 1300 °C



Gres refractari blanc amb xamota de 0-0,5 mm.
Temperatura de cocció: 1280°C-1300°C.
D'agradable textura. Excel·lent per a modelatge, escultura i raku.
Perfecta per a professionals i amateurs.

FITXA TÈCNICA

Sec			Cocció		
Humitat	Contracció	°C	Pèrdua de pes	Absorció d'aigua	Contracció
22%	6,00%	1280°C		3,00%	4,00%

COEFICIENT DE DILATACIÓ

55.8x10-7°C-1 (25-500°C)