

GBL**1280 - 1300 °C**

Grès blanc lisse de grand plasticité.
Convient pour le tournage et le pressage.
Recommandé pour la vaisselle, la céramique artistique et décorative.

FICHE TECHNIQUE

Sec			Cuit		
Humidité	Retrait	°C	Perte au Feu	Absorption d'eau	Retrait
22%	6,00%	1280°C	6,60%	0,50%	9,00%

COEFFICIENT DILATATION

52.5x10⁻⁷°C⁻¹ (25-500°C)