


GSM CH 0-0,2 mm

1250 - 1260 °C



Gres negre amb xamota de 0-0,2 mm.
Temperatura de cocció: 1240°C-1260°C.
D'agradable textura. Excel·lent per al torn i modelat.
Perfecta per a professionals i amateurs.

FITXA TÈCNICA

Sec			Cocció		
Humitat	Contracció	°C	Pèrdua de pes	Absorció d'aigua	Contracció
22%	6,50%	1250°C		1,00%	7,00%

COEFICIENT DE DILATACIÓ

51.1x10⁻⁷°C⁻¹ (25-500°C)