

GTA CH 0-0,5 mm**1280 - 1300 °C**

Gres refractari, color torrat, amb xamota de 0-0,5 mm.
Temperatura de cocció: 1280°C-1300°C.
D'agradable textura. Excel·lent per a modelatge, escultura i raku.
Perfecta per a professionals i amateurs.

FITXA TÈCNICA

Sec				Cocció	
Humitat	Contracció	°C	Pèrdua de pes	Absorció d'aigua	Contracció
22%	6,00%	1280°C	6,33%	7,60%	4,00%

COEFICIENT DE DILATACIÓ**55.7x10⁻⁷°C⁻¹ (25-500°C)**