

REFRAC

950 - 980 °C



Pâte ferrugineuse à faible coefficient de dilatation de texture lisse.
Destinée à la céramique culinaire pour réaliser des objets devant supporter les chocs thermiques directs de la flamme au gaz, la plaque électrique, la vitrocéramique ou le four domestique. Parfait pour les cocottes, les plats au four et les tajines.

FICHE TECHNIQUE

Sec			Cuit		
Humidité	Retrait	°C	Perte au Feu	Absorption d'eau	Retrait
23%	8,00%	950	5,31%	12,80%	1,42%

COEFFICIENT DILATATION

40.0x10⁻⁷°C⁻¹ (25-500°C)